

## VINILO CLEAR MATE



**DARÍO MEJÍA  
HENAO SAS.**

### INFORMACIÓN BÁSICA

**Ancho:** 1.50 m.  
**Calibres:** 100 - 125 - 150.  
**Longitud:** Varía según calibre.

Película de PVC flexible con alto grado de plastificación.

### APLICACIONES

- Estuchería, cosmetiqueras, bolsos, promocionales, forros, empaques y marroquinería.



PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADO
Espesor	Estándar		0.10 mm
Resistencia tracción	Kgf/3cm	MD	6.23 - 6.36
	Kgf/3cm	CD	5.32 - 5.43
Resistencia desgarro	Kgf/4cm	MD	0.086 - 0.088
	Kgf/4cm	CD	0.074 - 0.075
Elongación	%	MD	406.00
	%	CD	235.00
Suavidad	Compuesto	phr	35



## VINILO CLEAR MATE



**DARÍO MEJÍA  
HENAO SAS.**

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADO
Espesor	Estándar		0.125 mm
Resistencia tracción	Kgf/3cm	MD	11.35 - 11.59
	Kgf/3cm	CD	8.375 - 8.546
Resistencia desgarro	Kgf/4cm	MD	0.176 - 0.180
	Kgf/4cm	CD	0.118 - 0.120
Elongación	%	MD	334.00
	%	CD	250.00
Suavidad	Compuesto	phr	35

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADO
Espesor	Estándar		0.15 mm
Resistencia tracción	Kgf/3cm	MD	13.63 - 13.90
	Kgf/3cm	CD	10.050 - 10.255
Resistencia desgarro	Kgf/4cm	MD	0.212 - 0.216
	Kgf/4cm	CD	0.141 - 0.144
Elongación	%	MD	400.80
	%	CD	300.00
Suavidad	Compuesto	phr	35

