

VINILO FLEXICOAT



**DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.**

INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.50 m.
Calibres: 150 - 200.
Longitud: 100 m.

Película de PVC flexible con alta elasticidad.

APLICACIONES

- Trajes de lluvia.
- Forros.
- Artes plásticas.
- Apliques.



PROPIEDAD	MÉTODO	VALORES	RESULTADO
Resistencia tracción	MD: 209.8	160 ↑	ASTM D-882
	CD: 198.6	150 ↑	ASTM D-882
Alargamiento	MD: 329.4	270 ↑	ASTM D-882
	CD: 344.3	270 ↑	ASTM D-882
Fuerza de desgarró	MD: 6.6	6.0 ↑	ASTM D-1004
	CD: 5.5	5.0 ↑	ASTM D-1004
Contracción térmica	MD-%: 5.5	6.5 ↓	ASTM D-1204

Los valores aquí presentados son aproximaciones, de acuerdo al color este podría aumentar o disminuir.

