

SUPERVINOLO DM CAR COLD LAMINATION



**DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.**

INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.52m.
Color: Transparente.
Largo: 50 m.

Tipo Película de PVC blando monomérico calandrado.

APLICACIONES

- Soportes sobrelaminados para la protección de soportes de PVC.
- Impresos por serigrafía digital o en todo tipo de aplicaciones.
- Láminación en frío



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA REALIZADA	VALOR	CONCLUSIÓN
Espesor	70±10micras	
Acabado		Brillante
Tipo adhesivo		Pegamento permanente transparente
Peso adhesivo	18±2 g/m ²	
Temperatura de adhesión	10 °C ~ 40 °C	
180° Fuerza de pelado	≥7N/pulg.	
Giro inicial	≥5N/pulg.	
Poder de retención	≥720 minutos	
Tipo de liner		Papel kraft PE individual
Peso liner	120±10 g/m ²	
Tiempo de almacenamiento	12 meses	



SUPERVINOLO DM CAR COLD LAMINATION



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA REALIZADA

Temperatura de
almacenamiento

Vida útil

VALOR

24 °C, humedad relativa
50-60 %

CONCLUSIÓN

12 meses en interior.

